

PRIMER S 411

PRIMER S 411 – подготовительное средство перед приклейкой ЭВА и микропоры (на основе СБР).

НАЗНАЧЕНИЕ

PRIMER S 411 – полихлоропропеновое грунтовочное средство для микропористых материалов. **PRIMER S 411** (с добавлением изоцианатного отвердителя в соотношении 2 – 3 % к весу) имеет свойство создавать на микропоре поверхностный слой, совместимый с полиуретановым клеем. Также можно использовать **PRIMER S 411** как клей для первой намазки кожаного материала или других сильно впитывающих материалов, если в качестве основного клея будут использоваться полихлоропропеновые клеи, такие как **AX 1542** или **APN 4104**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при $t = 20^{\circ}\text{C}$	300 ± 15 мПа.с
Время сушки	15 – 20 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Аккуратно взъерошить или обезжирить склеиваемые поверхности.
- Равномерно нанести кисточкой **PRIMER S 411** (рекомендуется добавление отвердителя **POLYDUR PU** или **DESMODUR RFE** в соотношении 2 – 3 % к весу). Дать высохнуть в течение 15-20 минут.
- Нанести полиуретановый клей (серии **POLIGRIP** в соответствии с рекомендациями в соответствующих тех.описаниях).

Если **PRIMER S411** используется в качестве жидкого клея для первой намазки на впитывающие материалы, то полихлоропропеновые клеи для основного крепления (серий **AX** или **APN**) наносятся через 15 – 20 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

УПАКОВКА

Банки по 4 кг и 14 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 15 – 20 °С.