

Техническое описание

## PUNTACOL CC



**PUNTACOL CC** – Клей на основе натурального каучука с концентрацией 60% для сборочных операций для соединений подкладки, текстиля, кожи.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Значение	Погрешность	Метод
Вязкость при t 20 °C	200 мПа.с	±50%	ICF N° 07

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Нанести клей кисточкой или при помощи специальной машины – пульверизатора
2. Дождаться полного высыхания
3. Склеить поверхности. Если используется горячее прессование, то возможно склеивать практически сразу после нанесения клея.

Окончательное склеивание достигается через 24 часа.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

Вязкость: Величина вязкости определяется вискозиметром Brookfield RVF, шпindel RV1, скорость 20 об/мин.

Хранение: PUNTACOL CC может храниться около 6 месяцев без существенных изменений вязкости, если находится в плотно закрытой упаковке-оригинале при температуре от 15 до 25°C.

Внимание: если PUNTACOL CC находится при температуре ниже 0°C, то может необратимо замерзнуть.

Максимальная температура хранения 35°C.

Дополнительная информация:

- Под сроком хранения 6 месяцев подразумевается срок после начала частичного использования латекса. Необходимо аккуратно закрывать упаковку и не смешивать клей с добавками, не добавлять воды или каких-либо других продуктов.

- Срок хранения 12/18 месяцев – относится только к хранению в упаковке-оригинале без вскрытия тары при температуре от 15 до 25°C.

Очистка: Для очистки поверхностей от загрязнения использовать кусочек ткани, смоченный в воде, если клей еще не высох. В противном случае рекомендуется использовать ацетон.

### УПАКОВКА

Банки по 10 кг, бочки по 200 кг, цистерны по 1000 кг.