

Техническое описание

RT/F34

RT/F34 - термопластичный полиамидный клей в прутках диаметром 4,0 - 4,2 мм, используемый для затяжки верха обуви в автоматических машинах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	полупрозрачный желтый
Точка плавления	170 °С
Вязкость при t 220 °С	6000 - 8000 мПа
Плотность	0,97 г/см ³
Время затвердевания	среднее/быстрое
Рабочая температура	225 - 235 °С
Максимальное усилие	12 Н/мм ²
Максимальное растяжение	400%
Модуль упругости	250 Н/мм ²

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохранять продукт от воздействия влаги и света. При применении аккуратно соблюдать указания требований безопасности. Если продукт находился при температуре ниже +10 °С необходимо выдержать перед использованием в течение 24 часов в комнатной температуре.

УПАКОВКА

Короба по 12 бобин общим весом 24 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт в сухом месте, защищенном от света и влаги при t° от +10 °С до +35 °С.