

ATS 352 PU

ATS 352 PU – двухкомпонентный полиуретановый клей на основе растворителей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Полиуретановый клей, специально предназначенный для склеивания ПВХ тканей и тканей с ПУ покрытием при производстве надувных лодок и парусных изделий.

Клей также подходит для смешанных работ по склеиванию ПВХ / резина, в этом случае резина должна быть отшершована и обработана галогеном за 30 минут до нанесения на нее клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	2600 ± 200 mPa.s
Температура реактивации	70-80 °С
Цвет	Прозрачный

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием продукт тщательно перемещать.

Очистить склеиваемые поверхности от пыли, зашкурить или обезжирить.

Подготовить смесь клея с 7 - 8% активатора Desmodur RFE или RE.

Нанести слой этой смеси на склеиваемые поверхности с помощью кисти или специального оборудования. Для сильно впитывающих поверхностей через 10 мин нанести еще один слой.

Дождаться испарения растворителей (около 20 мин), реактивировать клей (~ 70° С) , соединить детали и плотно прижать.

Процесс склеивания можно считать законченным через 48 часов.

УПАКОВКА

Железные банки по 0.85 и 15 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 10 - 30° С. Срок хранения 12 месяцев.