

## ATS 440 PH

**ATS 440 PH** - однокомпонентный полихлоропреновый клей на основе растворителя с высокой клеящей способностью, начальной схватываемостью и большим открытым временем.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в обувной и кожгалантерейной промышленности для соединения натуральных кож низа и верха обуви, галантереи, синтетических и текстильных материалов, картонов, резин, релака.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	желтый
Вязкость при t 20 °С	3500 ± 350 мПа.с
Плотность при t 20 °С	0,92 г/см <sup>3</sup>
Открытое время	20 – 60 минут

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Равномерно нанести клей на хорошо очищенные поверхности при помощи кисти с твердой щетиной. Произвести намазку на обе стороны и дать высохнуть в течение 15-30 минут. Клей на этом этапе должен быть слегка липким. По окончании сушки склеиваемые детали соединить и прижать при небольшом давлении.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

### УПАКОВКА

Банки по 0,85 кг и 15 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 36 месяца в закрытой оригинальной таре в сухом проветриваемом помещении.