

DESMODUR RFE

DESMODUR RFE – сшивающий агент для двухкомпонентных полиуретановых или полихлоропреновых клеев, ароматический полиизоцианат в этилацетате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Значение	Погрешность	Метод
Сухой остаток	27 %	± 20 %	ICF N° 09/C
%NCO	7,2	± 0,2	ICF N° 05

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемое соотношение для смесей 4 – 7 % на вес. Время использования готовой смеси 2 – 4 часа, в зависимости от процента добавления активатора и внешних факторов (относительная влажность). **DESMODUR RFE**, в указанном соотношении, используется для улучшения стойкости клея к старению и термостойкости, и в таких случаях служит для улучшения клеевых характеристик при использовании трудносклеиваемых материалов. Для очистки поверхностей от загрязнения **DESMODUR RFE** использовать растворитель **DILUENTE R**.

УПАКОВКА

Алюминиевая бутылка 0,75 кг

ХРАНЕНИЕ

DESMODUR RFE чувствителен к влажности. Сохраняет свои характеристики в течение 12 месяцев, если хранится в оригинальной плотно закрытой упаковке и температуре 15 – 25 °С. При низких температурах могут образоваться кристаллы, но при аккуратном нагреве до комнатной температуры восстанавливается.