

## ATS 167 TP

ATS 167 TP – термопластичный прутковый полиамидный клей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в обувной промышленности для затяжки верха обуви в автоматических машинах. Обладает быстрым схватыванием, хорошей гибкостью и высокой адгезией к натуральной коже и другим синтетическим и регенерированным материалам.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод	ЕИ	Результат
Диаметр	—	мм	3,9 ±0,1
Цвет	—	—	Желтый, янтарный
Температура плавления	ASTM D 3461	С°	172
Вязкость по Брукфилду*(323°С)	MI 12	Па·с	3,5
Рабочая температура		С°	220÷240*

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. При хранении при температуре 5–10 ° С или ниже рекомендуется выдерживать его при 15–20° С как минимум в течение 24 часов перед использованием.

### УПАКОВКА

Коробка 12 катушек по 1,67 кг каждая.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев при хранении в закрытых оригинальных упаковках.