

RT/G 11 A

RT/G 11 A - термопластичный полиамидный клей в гранулах. Используется в автоматических машинах для загибки краев деталей и машинах для затяжки геленочно-пяточной части обуви.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	соломенный прозрачный
Температура размягчения	100 – 115 °С
Вязкость при 160 °С	1500 – 3000 mPa.s
Плотность	0.98 г/см ³
Разрывная нагрузка	11 Н/мм ²
Удлинение при разрыве	15 %
Модуль упругости при изгибе	250 Н/мм ²
Время схватывания	быстрое
Температура нанесения	140 – 160 °С

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохранять продукт от воздействия влаги и света. При применении аккуратно соблюдать указания требований безопасности. Если продукт находился при температуре ниже 10 °С необходимо выдержать перед использованием в течение 24 часов при комнатной температуре.

УПАКОВКА

Мешки по 20 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хранить продукт в сухом, защищенном от воздействия влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от 10 °С до 35 °С.