

SAR 315

SAR 315 – двухкомпонентный светлый полихлоропреновый клей для соединения натуральных и синтетических кож между собой, а также различных видов резин, в т.ч. на основе бутадиенстирольного каучука или микропористой резины, с натуральным верхом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачный ореховый
Вязкость t 20 °С	1500 ± 200 Cps
Открытое время	длительное
Температура реактивации	60 – 70 °С
Плотность при 20 °С	0,88 ± 0,01 кг/м ³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

К **SAR 315** добавить 5% активатора **KENDOR S 33102** или **DESMODUR RC 33105** и равномерно перемешать. Затем нанести на предварительно подготовленные поверхности. После испарения растворителя соединить, применяя равномерное усилие.

Окончательное склеивание достигается через 48 часов.

Рекомендуется использовать клей при температуре не ниже 18 °С. В случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

РАСТВОРИТЕЛИ

SOLVENTE 31700.

УПАКОВКА

Металлическая банка 15 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 °С в сухом хорошо проветриваемом помещении.