

## SAR 719

**SAR 719** – однокомпонентный полихлоропреновый клей (одностороннее нанесение) для производства стелечных узлов. Используется для склеивания жесткого картона и целлюлозного материала. Для машинного нанесения при помощи автоматических и роликовых машин.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-желтый
Вязкость при 20 <sup>o</sup> C	70 +/- 5 в чашке №8 по Форду
Открытое время	длительное
Плотность при 20 <sup>o</sup> C	0,86 ± 0,01 кг/м <sup>3</sup>

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Клей аккуратно перемешать.
2. Нанести клей при помощи специальной машины на одну из склеиваемых сторон. Клей можно применять для сильно впитывающих волокнистых материалов.
3. После испарения растворителя отпрессовать вручную или при помощи машины. Прекрасно подходит для позиционирования стелек.
4. Прессование можно делать и спустя 48 часа после нанесения клея.

Рекомендуется использовать клей при температуре не ниже 18 <sup>o</sup>C. В случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.

### РАСТВОРИТЕЛИ

SOLVENTE 31733

### УПАКОВКА

Металлическая банка 15 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 36 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.