

Техническое описание

UNIFLEX 690



UNIFLEX 690 – резиновый клей для сборочных операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Значение	Погрешность	Метод
Вязкость при t 20 °C	3500 мПа.с	±15%	ICF N° 07

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед использованием клей хорошо перемешать.
2. Нанести клей кисточкой или при помощи специальной машины на обе склеиваемые поверхности
3. Дождаться испарения растворителей и произвести дублирование или загибочные операции.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Вязкость: Величина вязкости определяется вискозиметром Brookfield RVF, шпindel RV2, скорость 4 об/мин.

Хранение: UNIFLEX 690 может храниться около 12 месяцев без существенных изменений вязкости если находится в плотно закрытой упаковке-оригинале при температуре от 15 до 25°C.

Очистка: Рабочие поверхности, загрязненные клеем, очистить кусочком ткани, смоченной в очистителе CLEANER PARA.

УПАКОВКА

Банки по 12 кг.